

Lasure Restauro Patine minérale pour la pierre



1. Description

Lasure minérale prête à l'emploi, à base d'un double liant silicate de potassium/sol de silice, conforme à la norme AFNOR 30808 Famille 1 - Classe 1b1 (parts organiques <5%).

Destinée à la réalisation de patines d'uniformisation sur les pierres présentant des différences d'aspect ou de couleur (vieillesse hétérogène, pierres réparées, pierres neuves).

La LASURE RESTAURO peut également être utilisée pour réaliser des finitions de type badigeon ou patine sur des maçonneries à parement de brique ainsi que des patines de vieillissement sur enduit de façade.

Peut être appliquée en finition transparente ou opacifiante en fonction de l'uniformisation recherchée.

Classification AFNOR :

NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 1b

Domaines d'emploi : Extérieur / intérieur

Aspect : Mat minéral profond

Conditionnement : Seau plastique 1 l, 5 l et 15 l

2. Propriétés

- Estompe les défauts d'aspect de la pierre (taches, différences de teinte, réparations, incrustations, etc.).
- Met en valeur les parements sans modifier l'aspect de surface.
- Protège la pierre contre les eaux de ruissellement et la pénétration de sels nocifs.
- Non filmogène.
- Perméabilité à la vapeur d'eau exceptionnelle qui favorise la respiration de la pierre.
- Régulation d'absorption des eaux de pluie.
- Incombustible (M0 sur support M0).
- Aspect mat minéral, grande luminosité.
- Parfaitement résistant aux UV (pigments minéraux) ; aucune perte de teinte dans le temps.
- Ecologique, sans solvant ni COV.
- Propriétés algicides et germicides.
- Grande facilité d'application.
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier KEIM EXCLUSIV et du nuancier pierre KEIM NATURSTEIN. Teintes spéciales sur demande.

3. Caractéristiques techniques

- Densité (à 20°C) : Env. 1,15 g/cm³
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau : Sd < 0,01 m

4. Application du produit

Préparation des fonds :

Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU 59.1. Ils doivent être propres, sains, secs, et absorbants.

Éliminer les particules non adhérentes, poussières, efflorescences, graisses, algues et mousses par grattage, brossage ou lavage haute pression ou par tout traitement adapté.

Sur les pierres très poreuses, appliquer une couche d'impression régulatrice d'absorption avec le FIXATIF RESTAURO.

Ne pas appliquer sur anciennes peintures organiques et sur enduits synthétiques. Éliminer par décapage chimique ou mécanique les anciens revêtements de peinture ou de lasure.

Ne pas appliquer sur bois, métal et plastique.

Mise en œuvre :

La LASURE RESTAURO s'applique en 2 couches à la brosse.

En extérieur, l'application de 2 couches est nécessaire pour assurer une bonne résistance de la patine aux intempéries. Pour obtenir une finition très transparente, il est possible de n'appliquer qu'une seule couche de LASURE RESTAURO si une couche d'impression transparente FIXATIF RESTAURO a été appliquée au préalable sur la pierre.

Pour plus de détails concernant l'application de la LASURE RESTAURO, se reporter aux prescriptions particulières du Cahier Technique.

Dilution :

Diluer les 2 couches avec le FIXATIF RESTAURO.

Le degré de dilution sera fonction de la transparence souhaitée : 1 volume de LASURE RESTAURO pour 1 à 20 volumes de FIXATIF RESTAURO (cf. Cahier Technique).

Ne jamais diluer à l'eau.

Conditions climatiques :

Température ambiante et du support supérieure à 5°C. Hygrométrie max. 80%.

Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauffé et par vent fort. Protéger la façade de la pluie.

Temps de séchage (20°C) :

Recouvrable : 12 heures

Consommation :

		Conso. totale pour 2 couches	dont LASURE RESTAURO	dont FIXATIF RESTAURO
		L/m ²	L/m ²	L/m ²
FINITION	Dilution 1:1 (badigeon)	0,30	0,15	0,15
	Dilution 1:3 (patine)	0,25	0,05	0,2
	Dilution 1:10 (eau forte)	0,15	0,01	0,15

Consommations moyennes constatées sur pierre lisse moyennement absorbante (pour 2 couches).

Nettoyage du matériel :

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

Mise à la teinte :

Toutes les teintes du nuancier KEIM EXCLUSIV et du nuancier pierre KEIM NATURSTEIN sont disponibles. Teintes spéciales sur demande. Ne pas employer de colorants universels.

5. Conservation

Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5° et +35°C.

Ne pas exposer en plein soleil et à la chaleur. Bien refermer les emballages entamés.

6. Destruction

Ne recycler que les emballages vides.
Code CED : 08 01 12.

7. Hygiène et sécurité

Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections de produit avec une éponge humide. Tenir hors de portée des enfants.

Consulter la fiche de sécurité du produit.

La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques.

