



#### 1. Description

Couche de fond minérale blanche au silicate de potassium, prête à l'emploi, conforme à la norme AFNOR 30808 Famille 1 - Classe 1b1 (parts organiques <5%).

Composé de charges minérales de forte granulométrie et de fibres, le CONTACT PLUS est utilisé en couche d'adhérence sur anciens fonds peints bien adhérents, organiques ou minéraux.

Le CONTACT PLUS permet en outre de masquer la microfissuration (jusqu'à 0,5 mm) et d'égaliser les différences de structures des supports.

Doit être impérativement recouvert par une ou deux couches de finition selon la teinte choisie.

#### Classification AFNOR :

NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 1b

**Domaines d'emploi :** extérieur / intérieur

**Aspect :** blanc

**Conditionnement :** Seau plastique 5 et 25 kg

#### 2. Propriétés

- Permet l'application de revêtements minéraux sur anciens fonds peints avec une peinture organique sans décapage.
- Masque le faïencage et la microfissuration (max. 0,5 mm).
- Non filmogène : réagit chimiquement avec le support, permet de le consolider et de le protéger.
- Perméabilité à la vapeur d'eau exceptionnelle qui favorise l'évacuation de l'humidité des maçonneries.
- Egalise les différences de structure des supports irréguliers.
- Incombustible (M0 sur support M0).
- Très bon pouvoir couvrant, haut degré de blancheur.
- Ecologique, sans solvant ni COV.
- Propriétés algicides et germicides.

#### 3. Caractéristiques techniques

- Densité (à 20°C) : env. 1,70 g/cm<sup>3</sup>
- Perméabilité à la vapeur d'eau : Sd = 0,02 m
- Granulométrie maxi : 0,5 mm
- pH : env. 11,4

#### 4. Application du produit

##### Préparation des fonds :

Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU 59.1. Ils doivent être propres, sains, secs, et absorbants.

Éliminer les particules non adhérentes, poussières, efflorescences, graisses, algues et mousses par grattage, brossage ou lavage haute pression ou par tout traitement adapté.

Sur les supports très absorbants, appliquer une couche d'impression régulatrice d'absorption avec le FIXATIF SPECIAL ou le FIXATIF SOLDALIT. Réparer les imperfections du support avec l'ENDUIT MINERAL SPACHTEL. Les anciennes peintures doivent être impérativement éliminées avant application de l'enduit.

Il est recommandé de décaper les anciennes peintures très filmogènes peu perméables aux échanges de vapeur d'eau avant d'appliquer le CONTACT PLUS.

Ne pas appliquer sur anciennes peintures élastiques (revêtements d'imperméabilité par exemple), revêtements non adhérents (badigeons de chaux), peintures d'aspect brillant ou satiné (laques), peintures à l'huile de lin, revêtements bitumineux. Ne pas appliquer sur bois, plastiques et métaux.

##### Mise en œuvre :

La sous-couche CONTACT PLUS s'applique en une couche à la brosse.

Appliquer en mouvements larges par papillonnage. Ne pas lisser dans une seule direction.

Recouvrir par une ou deux couches de finition. Pour les teintes claires, une couche de finition est généralement suffisante.

Pour les teintes foncées ou pour les surfaces exposées aux intempéries, appliquer une couche intermédiaire de finition diluée à 10 % maxi et une couche de finition non diluée.

##### Dilution :

Sur support non absorbant, appliquer le CONTACT PLUS non dilué.

Sur support absorbant, diluer au maximum avec 10 % de FIXATIF SPECIAL, de FIXATIF SOLDALIT ou de FIXATIF CONCRETAL.

Ne jamais diluer à l'eau.

**Conditions climatiques :**

Température ambiante et du support supérieure à 5°C. Hygrométrie max. 60 %.  
Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauffé et par vent fort. Protéger la façade de la pluie.

**Temps de séchage (20°C) :**

Recouvrable : 12 heures

**Consommation :**

Env. 350-400 g/m<sup>2</sup> (hors dilution) pour 1 couche.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.

**Nettoyage du matériel :**

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

**Mise à la teinte :**

Disponible en blanc uniquement.  
Peut être préteinté avec les CONCENTRES DE TEINTES KEIM ou les TEINTES MONOCHROMES SOLDALIT. Quantité maxi. 10 %.  
Ne pas employer de colorants universels.

**5. Conservation**

Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5° et +35°C.

Ne pas exposer en plein soleil et à la chaleur.  
Bien refermer les emballages entamés.

**6. Destruction**

Ne recycler que les emballages vides.  
Code CED : 08 01 12

**7. Hygiène et sécurité**

Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections de peinture avec une éponge humide. Tenir hors de portée des enfants.

Consulter la fiche de sécurité du produit.

La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques.

**PEINTURES MINÉRALES KEIM**

ZAC Les Portes du Dauphiné  
55, chemin de Mûre  
69780 St Pierre de Chandieu

Tél. 04 72 09 05 09  
Fax. 04 78 40 16 21  
www.keim.fr  
info@keim.fr